

УДК 667.017

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕТКАНЫХ ОБРАЗЦОВ**

**STUDY OF STRENGTH CHARACTERISTICS
OF NONWOVEN SAMPLES**

А.А. ТАЛАСПАЕВА, Р.О. ЖИЛИСБАЕВА, С.Ш. ТАШПУЛАТОВ
A.A. TALASPAYEVA, R.O. ZHILISBAYEVA, S.SH. TASHPULATOV

(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан)
(Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan,
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan)
E-mail: talaspayeva83@mail.ru; rau45@mail.ru; ssht61@mail.ru

В статье представлены результаты исследований по определению прочности опытных образцов теплоизоляционных нетканых материалов, используемых для проектирования специальной одежды пожарных.

Results of researches on determination of durability of prototypes of heat-insulating nonwoven fabrics of the firefighters who are used for design of special clothes are presented in article.

Ключевые слова: спецодежда, теплоизоляционный слой.

Keywords: protective clothing, heat-insulating layer.

В настоящее время огнезащитные материалы представлены в широком ассортименте и с различными показателями, начиная от температурной устойчивости (термостойкости) и прочности до стоимостных характеристик и экологичности в использовании.

Известно, что пакеты материалов для проектирования боевой одежды пожарных состоят из следующих материалов:

- наружный слой (огнезащитный материал верха с полимерным покрытием или без него);

- водобарьерная пленка (может быть съемной, либо в составе материала верха или в составе с теплоизоляционной подстежкой);

- теплоизоляционная подстежка, состоящая из теплоизолирующего барьерного слоя (нетканый материал) и подкладочного материала [1].

Качественный подбор материалов для проектирования специальной одежды пожарных требует высокой квалификации специалистов и немалых усилий по исследованию

дованию свойств и технических характеристик различных видов тканей. Только лишь благодаря сочетанию технология-материал можно добиться, чтобы спецодежда обеспечивала наибольшую безопасность и комфортность в эксплуатации при повышенных температурах.

В специальной одежде пожарных теплоизоляционный барьерный слой (нетканый материал) играет важную роль, поскольку обеспечивает дополнительную защиту от тепла и огня.

Для получения многослойного теплоизоляционного материала разработаны семь образцов с различным сочетанием и чередованием слоев. Опытные образцы изготовлены с помощью комбинирования иглопробивного и валяльного способов в Научно-исследовательской лаборатории проектирования изделий легкой промышленности и исследованы в научно-исследовательских лабораториях кафедр технологии текстильного производства, технологии конструирования изделий и товаров Алматинского технологического университета.

Для определения характеристик прочностных свойств нетканых материалов использовали методы, изложенные в ГОСТе 15902.3. Полотна нетканые. Методы определения прочности [2].

Абсолютное разрывное удлинение IP , мм, –это приращение длины пробы к моменту разрыва. Находится по шкале удлинения разрывной машины и рассчитывается по формуле:

$$IP = L1 - L0, \quad (1)$$

где $L1$ – длина пробы в момент разрыва, мм; $L0$ – начальная длина пробы, мм.

Относительное разрывное удлинение ε_r рассчитывают как отношение абсолютного разрывного удлинения к начальной (зажимной) длине пробы материала, %:

$$\varepsilon_r = 100 IP / L0. \quad (2)$$

В табл. 1 представлены результаты по разрывной нагрузке и удлинению нетканых образцов, полученные в ходе экспериментов.

Таблица 1

Состав слоев	Толщина, мм	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н		Относительное разрывное удлинение, %	
			длина	ширина	длина	ширина
М3/Ш1/М3	20	337	32,9	24,2	111	135
М2/ШМ1/Ш2	37	207	30,1	22,5	109	119
ШМ1/М3/Ш1	26	292	30,6	25,3	112	131
М2/ШМ5/М3/ШМ5	31	364	33,8	26,7	115	132
М3/Ш/М3/Ш1	30	223	31,5	23,4	100	105
М1/ШМ2	25	240	34,3	27,4	119	147
ШМ7	30	320	31,2	26,3	114	132



Рис. 1

Таким образом, по результатам проведенных исследований (табл. 1, рис. 1 (определение разрывной нагрузки опытных образцов на приборе РТ-250), рис. 2 (показатели относительного разрывного удлинения нетканых образцов), рис. 3 (показатели разрывной нагрузки)) установлено, что разница показателей разрывной нагрузки и относительного разрывного удлинения для образцов изготовленных нетканых полотен составляет соответственно 12,2 и 8,4% по длине и 15,7 и 28,6% по ши-

рине и практически не зависит от плотности и толщины, а зависит от способа скреп-




Рис. 2

Так как все образцы полотен изготовлены по комбинированному способу (сочетание иглопрокалывания с последующим валянием), то прочностные характеристики близки по значениям и варьируются в допустимом диапазоне.

Таким образом, из анализа полученных данных следует, что самые оптимальные показатели прочности имеют образцы 1, 4 и 6, в которых соотношение волокон в смеси и слоях составляет 60 / 40 (метаарамид – шерсть) для 1 и 6 образцов, и 50/50 – для 4. Следует отметить, что образец 6 (двухслойный) при меньших значениях толщины и поверхностной плотности имеет лучшие прочностные характеристики, чем образцы 1 (трехслойный) и 4 (четырёхслойный). Очевидно, что при 3...4-слойном формировании нетканого материала в процессе комбинированного скрепления холста происходит более полная "сшивка" холста волокнами, структура нетканого материала становится более упорядоченной вследствие снижения взаимной подвижности волокон. Следовательно, ухудшается возможность перераспределения нагрузки внутри образца, и разрывное усилие приходится на меньшее число структурных элементов. Поэтому показатели относительного разрывного удлинения и механическая прочность нетканого образца несколько снижаются (табл. 1).

ления и процентного соотношения волокон.




Рис. 3

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования согласно ГОСТу 15902.3. Полотна нетканые. Методы определения прочности по определению прочности образцов нетканых тепло- и огнезащитных материалов, изготовленных комбинированным способом, были выявлены оптимальные варианты опытных образцов нетканого материала для дальнейшего подбора пакета материалов к проектированию боевой одежды пожарных 1-го уровня.

ЛИТЕРАТУРА

1. СТ РК 1495–2006. Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.
2. ГОСТ 15902.3–79. Полотна нетканые. Методы определения прочности.

REFERENCES

1. ST RK 1495–2006. Bоеvaja odezhda pozhar-nogo. Obshhie tehnicheckie trebovanija. Metody ispytaniy.
2. GOST 15902.3–79. Polotna netkanye. Metody opredelenija prochnosti.

Рекомендована кафедрой технологии, конструирования изделий и товаров АТУ. Поступила 29.08.17.